

Scheda tecnica

Estensibile manuale prestirato

Cod. CRO300NA

PRESTIRATO SOFTCORE

Spessore 10 my					
Proprietà	Unità di misura	Direzione Longitudinale	Direzione Trasversale	Norma	Tolleranza
Prestirato al	%	220	/	Interna	+/- 5%
Resistenza alla Puntura	cN	1755	/	Interna	+/- 5%
Resistenza alla lacerazione	cN	198	225	ASTM D1922	+/- 5%
Resistenza all'impatto	cN	171	/	ASTM D1709	+/- 5%
Sforzo di Snervamento	N/mm ²	18	/	ASTM D882	+/- 5%
Sforzo a rottura	N/mm ²	72	32,4	ASTM D882	+/- 5%
Allungamento a rottura	%	23	630	ASTM D882	+/- 5%

		Manuale	Automatico
Lunghezza Bobina	Metri	300	
Peso Bobina	Kg	1,18	
Fascia Bobina	mm	430	

Il peso è al netto di anima in cartone pari a Kg 0,25 per bobine manuali e 0,70 per bobine in automatico

I valori si riferiscono alle seguenti condizioni di prova:

Umidità del 51% +/- 5%

Temperatura 22° +/- 2°

I valori indicati sono indicativi, relativi alla media di produzione standard e possono subire variazioni