

Scheda tecnica

Nastro biadesivo Bi-Flex

Cod. NBFLEX_



Caratteristiche

Codice	Larghezza mm	Lunghezza m	Spessore my	Q.tà per confezione
NBFLEX25	25	25	19	6
NBFLEX50	50	25	19	6

Dati tecnici

	Metodo Method	U.M. UOM	Valore tipico Typical value	Tolleranza Tolerance
Spessore supporto Backing thickness		μm	30	± 10%
Spessore totale Total thickness	AFERA 5006	μm	250	200 ÷ 300
Carico a rottura longitudinale Longitudinal tensile strength	AFERA 5004	Kg/cm	2,0	2,5 ÷ 3,5
		N/25mm	75	60 ÷ 90
Allungamento a rottura longitudinale Longitudinal elongation at breakage	AFERA 5004	%	35	28 ÷ 42
Adesione metallo Adhesion to steel plate	AFERA 5001	g/cm	1500	≥ 600
		N/25mm	37,0	≥ 15,0
Rolling ball tack Rolling ball tack	PSTC-6	cm	1	≤ 3

I metodi di misura sono disponibili a richiesta. I dati sopra riportati si riferiscono solo a valori medi basati su test effettuati nei laboratori. Non sono validi come specifiche.

Test methods are available on request. The above data refer only to average values based on tests carried out in laboratories. They are not valid as specifications.

Propac S.r.l.

Via Ardeatina, 2479 Km 22,300
z.i. S.Palomba 00134 Roma [RM]



T [+39] 06715395
F [+39] 0671539582
Email: commerciale@propac.it
PEC: propac@cg.legalmail.it
Fax: 800-969827
Numero Verde: 800 008 822

Cod. Univoco [SDI] SUBM70N
P.IVA 02033401007
C.Fiscale 08358350588
CCIAA n° 657941
Iscr. Trib. 5739/88
Cap. soc. € 1.000.000,00 i.v.



Il marchio della gestione
forestale responsabile
FSC® C218362

Altre informazioni

Colori disponibili / Available colours	Bianco / White
Supporto / Backing	Garza di poliestere / Polyester fabric
Linear / Linear	Carta siliconata bianca / White siliconed paper
Adesivo / Adhesive	Gomma sintetica / Synthetic rubber
Altre caratteristiche / Other features	Eccellente adesività / Excellent adhesivity
Applicazione / Application	Utilizzi generali / General purposes

Garanzia / Warranty	Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna. <i>The product and its functionality are guaranteed for a period of 6 months from delivery date.</i>
Smaltimento / Waste	Lo smaltimento dei nastri dovrà essere gestito secondo la legislazione in vigore nel paese corrispondente in cui viene utilizzato il prodotto. <i>The waste of the tapes will be managed according to the legislation in force in the corresponding country in which the product is used.</i>

Propac non è responsabile di alcun danno diretto o indiretto legato all'uso del prodotto.
Propac is not responsible nor liable for any direct or indirect damage related to the use of the product.

Propac S.r.l.

Via Ardeatina, 2479 Km 22,300
z.i. S.Palomba 00134 Roma [RM]



T [+39] 06715395
F [+39] 0671539582
Email: commerciale@propac.it
PEC: propac@cg.legalmail.it
Fax: 800-969827
Numero Verde: 800 008 822

Cod. Univoco [SDI] SUBM70N
P.IVA 02033401007
C.Fiscale 08358350588
CCIAA n° 657941
Iscr. Trib. 5739/88
Cap. soc. € 1.000.000,00 i.v.



Il marchio della gestione
forestale responsabile
FSC® C218362