

Scheda tecnica

Nastro adesivo in carta per imballo

Cod. NE_



Caratteristiche tecniche

Info	Metodo	U.M.	Valore tipico	Tolleranza
Peso carta		g/m ²	63	+/- 5%
Spessore totale	AFERA 5006	µm	120	+/- 10%
Carico a rottura longitudinale	AFERA 5004	kg/cm N/25m	3,5 87	2,5 ÷ 4,5 62 - 112
Allungamento a rottura longitudinale	AFERA 5004	%	9	2,5 ÷ 4,5
Adesione metallo	AFERA 5001	g/cm N/25m	500 12,4	>470>11,7
Rolling ball tack	PSTC-6	cm	2	<5
Resistenza termica	INTERNO		<45° C	

Codice	Collante	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Colore
NE50	Hot Melt (gomma sintetica) Solvent - free	50	50	Avana
NEW50	Hot Melt (gomma sintetica) Solvent - free	50	50	Bianco
NE75	Hot Melt (gomma sintetica) Solvent - free	75	50	Avana

Periodo di stoccaggio:

Si raccomanda di utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla data di consegna.

Condizioni di stoccaggio:

Immagazzinare il prodotto in luogo asciutto, a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C, protetto dalla polvere e dall'esposizione diretta alla luce del sole. Stoccare orizzontalmente e mantenere il suo imballo originale.

I metodi di misura sono disponibili a richiesta. I dati sopra riportati si riferiscono solo a valori medi basati su test effettuati nel laboratorio. Non sono validi come specifiche. Propac non è responsabile di alcun danno diretto o indiretto legato all'uso del prodotto.

