

Scheda tecnica

NASTRO ADESIVO PER MASCHERATURA IDROREPELENTE

NIDRO50W
Dati tecnici
Technical data

	Metodo <i>Method</i>	u. m.	Valore nominale <i>Nominal value</i>	Tolleranza <i>Tolerance</i>
Grammatura carta <i>Paper grammage</i>		g/m ²	71	+/- 5%
Spessore totale <i>Total thickness</i>	AFERA 5006	µm	147	+/- 10%
Carico a rottura longitudinale <i>Longitudinal tensile strength</i>	AFERA 5004	kg/cm N/25mm	4,0 98	3,3 – 5,5 80 – 134
Allungamento a rottura longitudinale <i>Longitudinal elongation at breakage</i>	AFERA 5004	%	7	4 – 9
Adesione metallo <i>Adhesion to steel plate</i>	AFERA 5001	g/cm N/25mm	240 5,9	200 – 350 4,9 – 8,6
Rolling ball tack <i>Rolling ball tack</i>	PSTC-6	cm	1	≤ 3
Resistenza termica <i>Temperature resistance</i>	Internal		120 °C/60 min	

I metodi di misura sono disponibili a richiesta. I dati sopra riportati si riferiscono solo a valori medi basati su test effettuati nei Laboratori Vibac. Non sono validi come specifiche.

Test methods are available on request. The above data refer only to average values based on tests carried out in Vibac laboratories. They are not valid as specifications.

Colori disponibili <i>Available colours</i>	Giallo fluo * <i>Deep yellow *</i>
Adesivo <i>Adhesive</i>	Gomma naturale <i>Natural rubber</i>
Tempo di rimozione raccomandato <i>Removal time</i>	Max 7 giorni <i>Max 7 days</i>

* Il riferimento del colore è indicativo. Tonalità e brillantezza possono essere soggette a lievi variazioni.
 Color reference is for guidance only. Shade and brightness, may undergo slight changes.

APPLICAZIONE (APPLICATION):

Nastro Masking idro-repellente e resistente agli UV, idoneo per applicazione nel settore "automotive"
Waterproof and UV resistant masking tape, suitable for high performance automotive repair jobs