PROPAC
Il tuo partner per l'imballaggio

Scheda tecnica

Nastro adesivo in carta macchinabile

Cod. NM500



Articolo	Tipo di Supporto	Peso Supporto (g/m^2)	Tipo di adesivo	Spessore totale (µm)	Adesività su acciaio (N/cm) (AFERA 5001)	Carico di rottura (N/cm) (AFERA 5004)	Allungamento a rottura (%) (AFERA 5004)
NM500	Carta Crespata	60	Gomma Naturale	130	2,4	35	8
Tolleranza				+/- 15%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 15%

Nastro adesivo: PAP22 (Carta)
Seguire le indicazioni del comune di appartenenza per lo smaltimento

Periodo di stoccaggio

Si raccomanda di utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla data di consegna.

Condizioni di stoccaggio

Immagazzinare il prodotto in luogo asciutto, a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C, protetto dalla polvere e dall'esposizione diretta alla luce del sole.
Stoccare orizzontalmente e mantenere il suo imballo originale.

Uso

Se lo stoccaggio avviene a temperatura diversa da quella consigliata, riportare il nastro alla temperatura indicata prima dell'applicazione.
Prima di applicare il nastro rimuovere ogni traccia di polvere o altro sporco dalla superficie di applicazione. Pressare il nastro accuratamente per un'adesione perfetta e duratura nel tempo.

Importante:
I valori indicati risultano da una media di analisi effettuate sulla nostra normale produzione e sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Essi pertanto non costituiscono motivo di vincolo da parte della nostra azienda.

Cod. Doc. 074.01 Liv. rev. 11 Data 01/06/2023
Ver. 3 data emissione 15/01/2021

Propac S.r.l.
Via Ardeatina, 2479 Km 22,300
z.i. S.Palomba 00134 Roma [RM]

T [+39] 06715395
F [+39] 0671539582
Email: commerciale@propac.it
PEC: propac@cgn.legalmail.it
Fax: 800-969827
Numero Verde: 800 008 822

Cod. Univoco (SDI) SUBM70N
P.IVA 02033401007
C.Fiscale 08358350588
CCIAA n° 657941
Iscr. Trib. 5739/88
Cap. soc. € 1.000.000,00 i.v.

FSC www.fsc.org
Il marchio della gestione forestale responsabile
FSC® C218362