

Scheda tecnica

Buste sottovuoto lisce con fondo nero

Cod. SVB_

PROPRIETÀ	TOLLERANZA	UNITÀ	METODO
SPESSORE	90/±10%	µm	DIN 53370
PESO PER ZONA PRESTAZIONE	87,35/±10% 11.45	g/m ² mq/kg	DIN 53104
SFORZO DI TRAZIONE AL MAX.	≥ 35	N/ 15 mm	DIN ISO 527-1
SFORZO DI A-TRAZIONE RIP	≥ 200 ≥250	In % <i>Id</i> <i>CD</i>	DIN ISO 527-3
FORZA DI SIGILLATO	> 30	N/15 mm	V.F.
PERMEABILITÀ ALL'OSSIGENO	<55	cm ³ /(m ² * 24h * bar) 50% RF/UR 23±2°C	ISO 15105-2 DIN 53380-3 ASTM D3985
PERMEABILITÀ A AZOTO	<14	cm ³ /(m ² * 24h * bar)	CALCOLATO
PERMEABILITÀ DEL BIOSSIDO CARBONIO	<275	cm ³ /(m ² * 24h * bar)	CALCOLATO
RAPPORTO DI TRASMISSIONE VAPORE ACQUA	<4	g/m ² /24h	CALCOLATO
AMPIO	-1/+1	mm	
LUNGO	±2%	M	
 RISPETTO DEL DIRITTO ALIMENTARE IL PRODOTTO SODDISFA I REQUISITI LEGALI PER L'IMBALLAGGIO ALIMENTARE: 1935/2004/CE, VO (UE) Nr.10/2011 COMPRESE LE SUCCESSIVE MODIFICHE, BFR E LFGB. SCHEDA TECNICA REALIZZATA DAL FORNITORE.			

APPLICAZIONI:

- ADATTO ALLA PASTORIZZAZIONE A 70 °C PER 2 ORE
- ADATTO ALLA SURGELAZIONE FINO A -25 °C
- ADATTO PER IRRADIAZIONE GAMMA <25kGy

QUESTE INFORMAZIONI CORRISPONDONO ALLE NOSTRE CONOSCENZE ATTUALI. LE INFORMAZIONI ED I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO REALIZZATI IN TALE CONSEGUENZA. IL CLIENTE FINALE DOVREBBE EFFETTUARE LE PROPRIE VERIFICHE PER GARANTIRE L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO SECONDO LE PROPRIE ESIGENZE.

