

Scheda tecnica
Nastro adesivo PPL 28 solvente

Cod. NPPSA_



Caratteristiche tecniche

Materiale Supporto		Polipropilene biorientato BOPP
Materiale adesivo		Solvente Gomma naturale
Spessore Supporto	my	28 (+/- 5%)
Spessore totale	my	45 (40 – 47)
Carico a rottura longitudinale	Kg/cm	4,5 (3,0– 5,5)
Allungamento a rottura longitudinale	%	140 (110 – 220)
Adesione metallo	g/cm	250 (\leq 180)
Rolling ball tack	cm	1 (\leq 3)
(Tolleranze)		

Misure e colori disponibili

Cod.	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Colore
NPPSA132	132	50	Avana
NPPSA50	66	48	Avana
NPPSA75	132	75	Avana
NPPSB132	132	50	Bianco
NPPSB50N	66	50	Bianco
NPPST132	132	50	Trasparente
NPPST50	66	48	Trasparente
NPPST75	132	75	Trasparente

Garanzia: Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna.

Smaltimento: Lo smaltimento dei nastri dovrà essere gestito secondo la legislazione in vigore nel paese corrispondente in cui viene utilizzato il prodotto.



Propac S.r.l.

Via Ardeatina, 2479 / Km 22,300
z.i. S.Palomba / 00134 Roma [RM]
T [+39] 06715395 / F [+39] 0671539582

Email: info@propac.it
PEC: propac@cn.legalmail.it
Fax: 800-969827
Numero Verde: 800-008822

Cod. Univoco (SDI) SUBM70N
P.IVA 02033401007
C.Fiscale 08358350588

CCIAA n° 657941
Iscr. Trib. 5739/88
Cap. soc. € 1.000.000,00 i.v.