Scheda tecnica

Carta kraft avana in bobine

Cod. R_

Caratteristiche tecniche			
Codice	**Altezza (cm)**	**Lunghezza (m)**	**Grammatura (g/m²)**
RC50	50	25	60
RC50A	50	100	60
RC50B	50	200	60
RC75A	75	200	60
RC100	100	200	60
RC120	120	200	60
RC140	140	200	60

Smaltimento:
CARTA - PAP22
TERMORETRAIBILE - LDPE4
Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Propac S.r.l.
Via Ardeatina, 2479 / Km 22,300
z.i. S.Palomba / 00134 Roma [RM]
T [+39] 06715395 / F [+39] 0671539582

Email: info@propac.it
PEC: propac@cgn.legalmail.it
Fax: 800-969827
Numero Verde: 800-008822

Cod. Univoco (SDI) SUBM70N
P.IVA 02033401007
C.Fiscale 08358350588

CCIAA n° 657941
Iscr. Trib. 5739/88
Cap. soc. € 1.000.000,00 i.v.

Carta riciclata - 100 % Recyled paper

grammatura-substance	gr/m^2	metodi tappi	di prova ISO	60	80	100
Carico di rottura M.D.- Tensile strenght	KN /m	404-494	1924/01/02	2.65	3.53	4.41
Carico di rottura C.D.- Tensile strenght	KN /m	404-494	1924/01/02	1.24	1.65	2.06
Allungamento M.D. - Elongation	%	404-494	1924/01/02	1.6	1.6	1.6
Allungamento C.D. - Elongation	%	404-494	1924/01/02	3.5	3.5	3.5
Lunghezza di rottura M.D. - Breaking lenght	m	404-494	1924/01/02	4500	4500	4500
Lunghezza di rottura C.D. - Breaking lenght	m	404-494	1924/01/02	2100	2100	2100
Media - Lenght	m			3300	3300	3300
Indice lacerazione - Tear index	mNmq/g	414	1974	5/6	5/6	5/6
Portosità Gurley	sec	460	5636/5	30<x<40	50<x<60	50<x<60
Codd 60"	gr/m^2	441	535	40	45	50
Resistenza allo scoppio - Bursting Strenght	Kpa	403	2758	98	118	138

Propac S.r.l.
Via Ardeatina, 2479 / Km 22,300
z.i. S.Palomba / 00134 Roma [RM]
T [+39] 06715395 / F [+39] 0671539582

Email: info@propac.it
PEC: propac@cgn.legalmail.it
Fax: 800-969827
Numero Verde: 800-008822

Cod. Univoco (SDI) SUBM70N
P.IVA 02033401007
C.Fiscale 08358350588

CCIAA n° 657941
Iscr. Trib. 5739/88
Cap. soc. € 1.000.000,00 i.v.